

Слитки платины стандарта London good delivery

3. Слитки (пластины) платины стандарта London good delivery должны отвечать следующим требованиям:

Вес слитка (пластины) составляет от 32,150 до 192,904 тройских унций (от 1000 г до 6000 г).

Чистота металла должна быть не ниже 999,5 долей химически чистого металла на 1000 долей лигатурной массы.

В качестве обязательных отметок на слитке должны быть:

- серийный номер,
- проба,
- литеры PT и PLATINUM,
- клеймо изготовителя,
- вес в граммах или тройских унциях.

На слитке не должно быть пор, углублений и прочих недостатков, он должен быть удобен для переноски и складирования

Источник: Приказ Банка России от 01.11.1996 № 02-400 (редакция от 11.04.2000) "О введении в действие Положения "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами" (вместе с "Положением , утв. Банком России 01.11.1996 № 50)