

Стандартные слитки драгоценных металлов

стандартные слитки - слитки драгоценных металлов, изготовленные и маркированные российскими (до 1992 года - советскими) аффинажными организациями в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами и имеющие следующие номиналы массы и пробы:

-----+-----+-----+	Лигатурная масса, г	Проба, не менее, %	-----+-----
-----+-----+-----+	золотые	11000 - 13300 99,95	-----+-----
-----+-----+	серебряные	28000 - 32000 99,90	-----+-----+-----
-----+	платиновые	не более 5500 99,90	-----+-----+-----+-----
	палладиевые	не более 3500 99,90	-----+-----+-----+-----

- а также слитки иностранного производства, соответствующие международным стандартам качества;

Источник: Инструкция Банка России от 30.11.2000 № 94-И "О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях"