

Древесина свежеекоренная

Свежеекоренная древесина - древесина, после окорки которой прошло не более 12 ч

Источник: " ГОСТ 9014.0-75. Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования"

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.11.1975 № 2911)