

# Усушка древесины

Усушка - уменьшение линейных размеров и объема древесины при удалении из нее связанной воды. Свободная влага из древесины испаряется сравнительно быстро и изменения ее размеров не вызывает, уменьшается только масса. Усушка начинается с того момента, когда начнет испаряться гигроскопическая влага, т.е. при понижении влажности древесины от точки насыщения волокон до абсолютно сухого состояния

Источник: <ПИСЬМО> ЦТУ от 01.09.2008 № 21-22/17084

"О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ"

(вместе с "МЕТОДИКОЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛЕСО- И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ")

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/14169/>