

Влажность древесины защищающая

Защищающая влажность древесины - влажность древесины, находящаяся в пределах ниже 30 и выше 80%, при которой создаются неблагоприятные условия для развития биологических агентов разрушения

Источник: " ГОСТ 9014.0-75. Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования"

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.11.1975 № 2911)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/22242/>