

# Смесь асфальтобетонная дорожная литая горячая

Смесь асфальтобетонная дорожная литая горячая: литьевая смесь с минимальной остаточной пористостью, состоящая из зерновой минеральной части (щебня, песка и минерального порошка) и вязкого нефтяного битума (с полимерными или другими добавками, или без них) в качестве вяжущего вещества, укладка которой производится по литьевой технологии, без уплотнения, при температуре смеси не менее 190 °С

Источник: " ГОСТ Р 54401-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.09.2011 № 297-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/24298/>