

Температура вспышки лакокрасочного материала в закрытом тигле

Температура вспышки (лакокрасочного материала) в закрытом тигле: минимальная температура лакокрасочного материала, при которой над его поверхностью в условиях специальных испытаний образуются пары, способные воспламениться в воздухе от источника зажигания, при этом устойчивое горение не возникает

Источник: "БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 52362-2005"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.07.2005 № 193-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/4641/>