

Термоусиление дорожной одежды

Термоусиление: усиление дорожной одежды, выполняемое способом термоукладки с расходом смеси, превышающим объем, необходимый для выравнивания (обычно от 75 кг/кв. м и более), и может сопровождаться устройством дополнительного слоя покрытия асфальтоукладчиком по регенерированному слою, пока он не остыл (способ "горячее по горячему") или традиционным способом с предварительной подгрунтовкой вяжущим

Источник: " ОДМ 218.3.004-2010. Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий"

(издан на основании распоряжения Росавтодора от 11.01.2011 № 8-р)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8443/>