

Спиртовые лаки и политуры

При растворении в спирте некоторых природных смол - шеллака, сандарака (добывается путем подсочки некоторых тропических деревьев) получают лаки концентрацией 30 - 45% или политуры концентрацией 15 - 25%. Спиртовые лаки и политуры дают покрытие с хорошей механической прочностью и адгезией к различным поверхностям, высоким блеском; покрытия хорошо полируются, но характеризуются низкой водостойкостью. Масляные и спиртовые лаки в настоящее время выпускаются в незначительных количествах, так как для их изготовления требуется дефицитное и дорогостоящее природное сырье. В основном они находят применение для специальных целей, в частности при изготовлении музыкальных инструментов

Источник: <Письмо> ГТК России от 16.03.2004 № 01-06/9309 "О контроле таможенной стоимости товаров, классифицируемых в товарных позициях 3208, 3209, 3210 и 3214 ТН ВЭД России"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/9001/>